sappi | Magno Satin

Artikelcode: MASP*

Anwendungsbereiche

Jahresberichte, Bücher, Broschüren, Kalender, Kataloge, Direct Mailings, Flyer, Poster, Flugblätter

Produktbeschreibung

Magno Satin ist ein gestrichenes Bilderdruckpapier, das mit seiner unglaublich glatten, samtweichen Oberfläche überzeugt und für höchste Intensität bei der Wiedergabe von Bildern und Farben sorgt. Magno Satin eignet sich ideal für Druckerzeignisse mit lebendigen Farben und Bildern die zugleich gute Lesbarkeit erfordern. Das umfangreiche Sortiment bietet eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten.

Besondere Eigenschaften

- sehr umfangreiches Sortiment
- außergewöhnliche Wiedergabe von Intensität, Farbe und Details
- herausragende Druckergebnisse
- gleichbleibende, verlässliche Qualität

Papierzertifikate

PEFC: GFA-PEFC-COC-500119
EU-Ecolabel
geeignet für den Kontakt mit trockenen und fettarmen Lebensmittel
geeignet für die Sicherheit von Spielzeugen

Qualitäts- und Verarbeitungshinweise

Druck		Druckverarbeitung		Weiterverarbeitung	
Bogenoffsetdruck	•	Drucklackierung	•	Falzen	•
Siebdruck		UV-Lack	•	Rillen (ab 135µm)	•
Flexodruck		Laminieren	•	Stauchen	•
Digitallaserdruck		Prägung	•	Stanzen	•
Digital- Inkjetdruck		Folienprägung	•	Rückenheftung	•
Raster:				Klebebindung	•
alle Rastertechnologien		• geeignet		Fadenheftung	•

Sortiment

Format (cm)/Grammatur (g/m²)	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350	400
32x45			SB/BB	SB/BB	SB/BB	BB	BB	BB	BB	BB	
45x64	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	
63x88	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB			
64x90	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	
70x100	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	
72x102	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB

SB: Schmalbahn
BB:Breitbahn

Technische Spezifikationen

Grammatur (g/m²)	ISO 536	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350	400
Dicke (µm)	ISO 534	74	82	94	111	125	141	168	225	282	354	412
Volumen (cm³/g)	ISO 534	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83	0,83	0,84	0,90	0,94	1,01	1,03
Opazität (%)	ISO 2471	91,0	92,5	94,5	95,5	96,5	97,5	98	98,5	99	99,5	99,5
CIE Weiße (%)	ISO 11475	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Glanz Tappi 75° (%)	ISO 8254-1	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38