Munken PURE

BY ARCTIC PAPER

FSC
www.fsc.org
FSC® C017326
The mark of responsible forestry

Artikelcode: PUR*

Anwendungsbereiche

Bücher, Kataloge, Magazine, Briefpapier, hochwertige Werbematerialien

Produktbeschreibung

Munken Pure ist ein exklusives, cremeweißes, außergewöhnlich mattes, holzfreies Naturpapier mit hohem Volumen das perfekt für hochwertige Druckprojekte wie Bücher, Kataloge, Unternehmenspapiere, Zeitschriften, Unterrichtsmaterialien und hochwertige Werbematerialien geeignet ist. Die Grammaturen 80 und 90g/m² erfüllen alle Voraussetzungen für gängige Preprint-Verfahren.

Besondere Eigenschaften

- geeignet für Offsetdruck, Laserdruck, Digitaldruck, Preprint (80 &90g/m²), Inkjet von 80-130g/m²
- außergewöhnlich matte Oberfläche
- ohne Zusatz von optischen Aufhellern

Papierzertifikate

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390
Alterungsbeständigkeit (ISO 9706)
Unbedenklichkeitserklärung für Spielwaren

Qualitäts- und Verarbeitungshinweise

Druck		Druckverarbeitung		Weiterverarbeitung	
Bogenoffsetdruck	•	Drucklackierung	•	Falzen	•
Siebdruck	•	UV-Lack	•	Rillen (ab 170 g/m²)	•
Flexodruck	•	Laminieren	•	Stauchen	•
Digitallaserdruck	•	Prägung	•	Stanzen	•
Digital- Inkjetdruck	•	Folienprägung	•	Rückenheftung	•
Raster:				Klebebindung	•
empfohlen: 135-150 lpi		• geeignet		Fadenheftung	•

Sortiment*

Format (cm)/Grammatur (g/m²)	80	90	100	120	130	150	170	200	240	300	400	600
45x64	SB	SB	SB	SB								
61x86	BB		BB	BB								
64x90	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB		SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB			
72x102	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	BB

SB: Schmalbahn
BB:Breitbahn

*HP-Indigo zertifizierte Artikel auf Anfrage erhältlich

Kuverts / Format (cm)	11,4x22,9	16,2x22,9	22,9x32,4	16x16
Grammatur (g/m²)	120	120	120	120
Fenster	ohne / links	ohne / links	ohne / links	ohne
Verschluss	Abziehstreifen	Abziehstreifen	Abziehstreifen	Abziehstreifen
Stück / VPE	250	250	250	100

Technische Spezifikationen

Grammatur (g/m²)	ISO 536	80	90	100	120	130	150	170	200	240	300	400	600
Dicke (µm)	ISO 534	104	117	113	136	147	170	192	226	271	339	452	678
Volumen (cm³/g)	ISO 534	1,30	1,30	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Opazität (%)	ISO 2471	88	90	92	94	95	96	97	98	99	100	100	100
Helligkeit ISO D65 (%)	ISO 2470	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
CIE-Weiße (%)	ISO 11475	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Rauigkeit Bendtsen (ml/min)	ISO 8791-2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150