



Artikelcode: CC

Anwendungsbereiche: Präsentationen, Direct Mailings, Business Pläne, Visitenkarten, Umschläge, Proofs

Produktbeschreibung

Color Copy ist das Spezialpapier für digitale Farblasersysteme. Es garantiert originalgetreue, brillante Farbwiedergabe und perfekte Druckergebnisse. Dadurch können selbst höchste professionelle Ansprüche von Grafikern, Designern und Werbeagenturen vollständig erfüllt werden.

Papierzertifikate

FSC® – Mix Credit: GFA-COC-001390
EU-Ecolabel
CO₂-neutral

Besondere Eigenschaften

- gestochen scharfe Ausdrücke
- optimale Schonung der Geräte
- Alterungsbeständigkeit ISO 9706
- spezielle Oberflächenbehandlung für erstklassige Blattformation zur optimalen gleichmäßigen Tonerübertragung
- gute Laufeigenschaften auch auf Hochleistungsgeräten

Sortiment

Format (cm)/Grammatur (g/m ²)	90	100	120	160	200	220	250	280	300	350	400
32x45	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
A4	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB		SB		
A3	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		
30,5x45,7	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB				

SB: Schmalbahn
BB: Breitbahn

Technische Spezifikationen

Grammatur (g/m ²)	ISO 536	90	100	120	160	200	220
Dicke (mm/1000)	ISO 534	98	106	126	166	200	220
Steifigkeit L&W längs (mN)	ISO 2493	130	160	245	490	min. 620	min. 800
Steifigkeit L&W quer (mN)	ISO 2493	70	90	130	250	min. 330	min. 400
Glätte Bekk (sec)	ISO 5627	105	105	105	105	120	120
Opazität ISO (%)	ISO 2471	min. 92	min. 93	min. 95	min. 97	min. 98	min. 99
Weißer mit UV (%)	ISO 8254-1	110	110	110	110	110	110
CIE-Weißegrad (D56/ 10°)	ISO 11475	161	161	161	161	161	161

Grammatur (g/m ²)	ISO 536	250	280	300	350	400
Dicke (mm/1000)	ISO 534	245	275	305	350	415
Steifigkeit L&W längs (mN)	ISO 2493	min. 900	min. 1.300	min.1.600	min. 2.000	min. 2.900
Steifigkeit L&W quer (mN)	ISO 2493	min. 500	min. 700	min. 800	min. 1.000	min. 1.300
Glätte Bekk (sec)	ISO 5627	120	110	70	70	70
Opazität ISO (%)	ISO 2471	min. 99	min. 99	min. 99	min. 99	min. 99
Weißer mit UV (%)	ISO 8254-1	110	110	110	110	110
CIE-Weißegrad (D56/ 10°)	ISO 11475	161	161	161	161	161