

GardaPat 13 KIARA



Artikelcode: GPKI*

Anwendungsbereiche

Bücher, Broschüren, Kataloge, Cover, Direct Mailings, Folder

Produktbeschreibung

GardaPat 13 Kiara ist ein holzfrei gestrichenes Papier mit einer samtig matten Oberfläche und einem hellen, naturweißen Farbton und einem hohen Volumen von 1,3. Es besticht durch seinen natürlichen Eindruck und überzeugt mit einer außergewöhnlich scharfen Bildwiedergabe, sowie besten Laufeigenschaften.

Besondere Eigenschaften

- > 1,3-faches Volumen
- > scharfe Bildwiedergabe
- > beste Laufeigenschaften
- > ideal geeignet für Kunstdrucke

Papierzertifikate

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390

geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln

geeignet für die Sicherheit von Spielzeugen

Qualitäts- und Verarbeitungshinweise

Druck	Druckverarbeitung	Weiterverarbeitung
Bogenoffsetdruck •	Drucklackierung •	Falzen •
Siebdruck •	UV-Lack •	Rillen (ab 170 g/m ²) •
Flexodruck •	Laminieren •	Stauchen •
Digitallaserdruck •	Prägung •	Stanzen •
Digital- Inkjetdruck •	Folienprägung •	Rückenheftung •
		Klebebindung •
	• geeignet	Fadenheftung •

Sortiment

Format (cm)/Grammatur (g/m ²)	115	135	150	200	250
70x100	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB

SB: Schmalbahn
BB: Breitbahn

Technische Spezifikationen

Grammatur (g/m ²)	ISO 536	115	135	150	200	250	Toleranz
Dicke (µm)	ISO 534	149	175	195	260	325	+/- 4
Volumen (cm ³ /g)	ISO 534	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	
Opazität (%)	ISO 2471	95,0	96,0	97,5	98,0	99,0	-2,0
CIE-Weiß	ISO 11475	88	88	88	88	88	+/- 3
relative Feuchtigkeit (%)	TAPPI T502	50	50	50	50	50	+/- 7



GardaPat 13 KLASSICA



Artikelcode: GPKL*

Anwendungsbereiche

Bücher, Broschüren, Kataloge, Cover, Direct Mailings, Folder

Produktbeschreibung

GardaPat 13 Klassika ist ein holzfrei gestrichenes Papier mit einer samtig matten Oberfläche und einem warmen, natürlichen Farbton und einem hohen Volumen von 1,3. Es besticht durch seinen natürlichen Eindruck und überzeugt mit einer außergewöhnlich scharfen Bildwiedergabe, sowie besten Laufeigenschaften.

Besondere Eigenschaften

- > 1,3-faches Volumen
- > scharfe Bildwiedergabe
- > beste Laufeigenschaften
- > ideal geeignet für Kunstdrucke

Papierzertifikate

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390

geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln

geeignet für die Sicherheit von Spielzeugen

Qualitäts- und Verarbeitungshinweise

Druck	Druckverarbeitung	Weiterverarbeitung
Bogenoffsetdruck •	Drucklackierung •	Falzen •
Siebdruck •	UV-Lack •	Rillen (ab 170 g/m ²) •
Flexodruck •	Laminieren •	Stauchen •
Digitallaserdruck	Prägung •	Stanzen •
Digital- Inkjetdruck	Folienprägung •	Rückenheftung •
	• geeignet	Klebebindung •
		Fadenheftung •

Sortiment

Format (cm)/Grammatur (g/m ²)	115	135	150	200	250
32x45	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB

SB: Schmalbahn
BB: Breitbahn

Technische Spezifikationen

Grammatur (g/m ²)	ISO 536	115	135	150	200	250	Toleranz
Dicke (µm)	ISO 534	149	175	195	260	325	+/- 4
Volumen (cm ³ /g)	ISO 534	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	
Opazität (%)	ISO 2471	95,0	96,0	97,5	98,0	99,0	-2,0
CIE-Weiß	ISO 11475	71	71	71	71	71	+/- 3
relative Feuchtigkeit (%)	TAPPI T502	50	50	50	50	50	+/- 7