



Artikelcode: ICT*

Anwendungsbereiche

Unternehmenspräsentationen, Produktinformationen, Werbebotschaften, Geschäftsberichte,

Produktbeschreibung

Impact ist ein CO₂ neutrales Papier und wird zur Gänze aus recycelten Fasern hergestellt. Es besticht durch seine unglaubliche Weiße und die besonders hohe Opazität. Darüber hinaus weist es eine hervorragende Maschinengängigkeit auf allen Verarbeitungsmaschinen auf und eignet sich für eine Vielzahl an Anwendungen vom Kuvert bis hin zum Geschäftsbericht.

Besondere Eigenschaften

- > hohe Opazität
- > gute Blattformation
- > höchste Alterungsbeständigkeit
- > hervorragende Laufeigenschaften auf allen Verarbeitungsmaschinen
- > farblich passende Kuverts verfügbar

Papierzertifikate

nordischer Schwan, CO₂-neutral, österr. Umweltzeichen, EU-Ecolabel

Qualitäts- und Verarbeitungshinweise

Druck	Druckverarbeitung	Weiterverarbeitung
Bogenoffsetdruck •	Drucklackierung •	Falzen •
Siebdruck •	UV-Lack •	Rillen (ab 170 g/m ²) •
Flexodruck •	Laminieren •	Stauchen •
Digitallaserdruck •	Prägung •	Stanzen •
Digital- Inkjetdruck •	Folienprägung •	Rückenheftung •
Raster:		Klebebindung •
empf. 80 lpcm AM	• geeignet	Fadenheftung •

Sortiment

Format (cm)/Grammatur (g/m ²)	80	90	100	120	150	170	190	250	300
64x90	BB	SB/BB	BB	SB/BB					
70x100					SB/BB	BB	BB	SB/BB	BB

SB: Schmalbahn
BB: Breitbahn

Kuverts (Elco Proclima) / Format (cm)	11,4x22,9	16,2x22,9	22,9x32,4
Grammatur (g/m ²)	100	100	120
Fenster	ohne / links	ohne / links	ohne / links
Verschluss	Abziehstreifen	Abziehstreifen	Abziehstreifen
Stück / VPE	500	500	250

Technische Spezifikationen

Grammatur (g/m ²)	ISO 536	80	90	100	120	150	170	190	250	300
Dicke (µm)	ISO 534	100	113	125	150	188	231	237	312	375
Volumen (cm ³ /g)	ISO 534	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
CIE Weiße (%)	ISO 11476	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Weiße ISO (%)	ISO 2470	103	103	103	103	103	103	103	103	103
Opazität (%)	ISO 2471	92,0	93,0	94,0	95,0	96,0	97,0	98,0		
Rauigkeit Bendtsen (ml/min)	DIN 53108	150	150	150	150	150	180	180	250	250
relat. Feuchte (%)		35	35	35	45	45	45	45	45	45