



Artikelcode: TGP*

Anwendungsbereiche

Unternehmenskommunikation und Finanzdokumente, Briefpapier und Folgeblätter, Geschäftsformulare, Visitenkarten, Rechnungen, personalisierte Broschüren und Mailings .

Produktbeschreibung

Target Plus Preprint ist ein hochwertiges, holzfreies, ungestrichenes Pre-Print-Papier mit einer glatten Oberfläche und höchstem Weißegrad. Es wurde entwickelt, um beste Maschinenperformance im Offsetdruck und bei Pre-Print-Anwendungen zu garantieren. .

Besondere Eigenschaften

- > höchste Weiße unter den erhältlichen Pre-Print-Qualitäten
- > exzellente Druckqualität
- > beste Verarbeitungseigenschaften
- > herausragende Opazität
- > ideal für Duplex-Drucke
- > Direktdruckgarantie für Laser- und Tintenstrahldrucker

Papierzertifikate

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390 - für 200, 250, 300g/m²

Qualitäts- und Verarbeitungshinweise

| Druck | Druckverarbeitung | Weiterverarbeitung |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| Bogenoffsetdruck • | Drucklackierung • | Falzen • |
| Siebdruck • | UV-Lack • | Rillen (ab 135µm) • |
| Flexodruck • | Laminieren • | Stauchen • |
| Digitallaserdruck • | Prägung • | Stanzen • |
| Digital- Inkjetdruck • | Folienprägung • | Rückenheftung • |
| | | Klebebindung • |
| | | Fadenheftung • |

• geeignet

Sortiment

| Format (cm)/Grammatur (g/m²) | 80 | 90 | 100 | 110 | 135 | 160 | 200 | 250 | 300 |
|------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 32x45 | SB/BB | BB | | | | | | | |
| 45x64 | SB | SB | | | | | | | |
| 62x88 | BB | BB | | | | | | | |
| 64x90 | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | | |
| 70x100 | | | | | | | | SB | SB |

SB: Schmalbahn
BB: Breitbahn

| Kuverts / Format (cm) | 11,4x22,9 | 16,2x22,9 | 22,9x32,4 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Grammatur (g/m²) | 110 | 110 | 110 |
| Fenster | ohne / links | ohne / links | ohne / links |
| Verschluss | Abziehstreifen | Abziehstreifen | Abziehstreifen |
| Stück / VPE | 500 | 500 | 250 |

Technische Spezifikationen

| Grammatur (g/m²) | ISO 536 | 80 | 90 | 100 | 110 | 135 | 160 | 200 | 250 | 300 | Toleranz |
|--------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| Dicke (µm) | ISO 534 | 106 | 116 | 120 | 131 | 155 | 190 | 240 | 300 | 360 | +/-4 |
| Glätte Bendtsen (ml/min) | ISO 8791-2 | 160 | 140 | 140 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | +/-40 |
| Opazität (%) | ISO 2471 | 113 | 113 | 113 | 113 | 111 | 111 | | | | +/-3 |
| CIE Weiße (%) | ISO 11475 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 169 | 169 | 169 | +/-3 |
| Weiße mit UV (%) | ISO 2470-2 | 94 | 95 | 96 | 97 | >97 | >98 | | | | -2 |
| absolute Feuchte (%) | ISO 287 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | | | | +/-5 |